

# DryX Finish

**Weichmacher  
und Rückfettungsmittel für die  
Nachbehandlung von gereinigtem Leder**



**The fresher company.**

## Weichmacher und Rückfettungsmittel für die Nachbehandlung von gereinigtem Leder



### EIGENSCHAFTEN:

- **DryX Finish** enthält Fettungsmittel und Weichmacher, die tief in das Leder eindringen, ohne die Lederoberfläche zu verändern. **DryX Finish** hat ein Egalisiervermögen, frischt die Farben auf und sorgt für einen vollen und weichen Griff.



- **DryX Finish** reduziert die Wasserzügigkeit und begünstigt die Imprägnierung. Pelze werden durch **DryX Finish** geschmeidig und erhalten einen natürlichen Glanz.
- **DryX Finish** ist universell einsetzbar in Perchlorethylen und Kohlenwasserstofflösemitteln.

### SPEZIALHINWEISE:

Um eine zu starke Entfettung durch Lösemittel und Reinigungszusätze zu verhindern, kann **DryX Finish** bei mehr-badigen Reinigungsverfahren den Reinigungsbädern zugesetzt werden. Der Einsatz von **DryX Finish** kann auch im Ausrüstungsbad erfolgen.

Durch die farbvertiefende Wirkung muss die Anwendungsmenge unbedingt dem Farbton angepasst werden. Bei frischem Lösemittel empfiehlt es sich, mit einer hellen Ware zu beginnen.

Dieser Ansatz dient dann als Grundansatz für die Fettungsmittel. Die nachfolgenden Ansätze werden als Nachsatz angesehen und dementsprechend wird die angegebene Dosierung bis zu 50 % reduziert. Folgende Zusätze von **DryX Finish** werden bei einem Grundansatz pro kg Ware und einem Flottenverhältnis 1 : 4 bis 1 : 6 benötigt:

### Dosierung in PERchlorethylen (PER):

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| im PER Reinigungsbad  | 10 – 20 ml <b>DryX Finish</b> pro Liter Flotte<br>4 – 6 % der Beladepazität   |
| im PER Ausrüstungsbad | 25 – 30 ml <b>DryX Finish</b> pro Liter Flotte<br>10 – 12 % der Beladepazität |

### Dosierung in Kohlenwasserstoff (HC):

Für die Anwendung in Kohlenwasserstoff-Lösemitteln ist die Dosierung niedriger zu wählen, da hier keine so starke Entfettung stattfindet (Reduzierung um ca. 33 %).

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| im KWL Reinigungsbad  | 7 – 13 ml <b>DryX Finish</b> pro Liter Flotte<br>2,5 – 4 % der Beladepazität |
| im KWL Ausrüstungsbad | 17 – 20 ml <b>DryX Finish</b> pro Liter Flotte<br>7 – 8 % der Beladepazität  |

Um bei Veloursleder und Pelzen eine Überfettung zu vermeiden, empfehlen wir mit einer niedrigen Dosierung zu beginnen.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sollen Sie beraten. Eine Verbindlichkeit kann aus diesen Empfehlungen nicht hergeleitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

**DAS PRODUKT IST FÜR DIE GEWERBLICHE ANWENDUNG BESTIMMT.**

# LEATHER



### MAX. LAGERZEIT:

24 Monate

nach Anbruch  
zügig aufbrauchen



### LAGERUNG:



Siehe  
Sicherheits-  
datenblatt

